

Produktdatenblatt

Trinidad Pulver 50/50 (TP 50/50)

Für speziell ausgerüstete Mischanlagen steht Trinidad Naturasphalt in Pulverform zur Verfügung. Sein besonderer Vorteil ist die lange Silolagerfähigkeit. Um dies zu erreichen, wird der Trinidad Naturasphalt mit Kalksteinmehl im Verhältnis 1:1 vermischt und fein gemahlen.

Produktform		Pulver
Lieferform		Big Bag
TE-Bitumen	M.-%	i. M. 27,0
TE-Füller	M.-%	i. M. 23,0
Kalksteinmehl	M.-%	i. M. 50,0

TP 50/50: Anteile im Mischgut

Mischgutart	empf. Anteile*	TE-Bitumen**	TE-Füller**
SMA	3,0 M.-%	0,8 M.-%	2,2 M.-%
AC B	2,0 M.-%	0,5 M.-%	1,5 M.-%
AC D	3,0 M.-%	0,8 M.-%	2,2 M.-%
PA 11	2,6 M.-%	0,7 M.-%	1,9 M.-%
PA 8	2,8 M.-%	0,8 M.-%	2,0 M.-%
MA	4,0 M.-%	1,1 M.-%	2,9 M.-%

* Regelfall – für außergewöhnliche Problemstellungen lassen sich durch weitere Variationen von Basisbitumenviskosität und TP 50/50-Anteil anforderungsgerechte Lösungen erstellen

**TP 50/50 Stoffanteile, die bei der Kalkulation und Zusammensetzung des Mischguts zu beachten sind