

Ausschreibungsempfehlungen Gussasphalt mit viskositätssenkendem Zusatz für hohe und normale Beanspruchungen

.. m²

Schutzschicht aus Gussasphalt MA 11 S für normale und besondere Beanspruchungen herstellen. Einbau erfolgt auf der Dichtungsschicht.
Mischgut gemäß TL Asphalt–StB 07 und ZTV Asphalt–StB 07 unter Zusatz von Naturasphalt liefern und einbauen.

Einbautemperatur: max. 230 °C

Schichtdicke: ... cm

Bindemittel: 30/45 + 2,2 M.-% TE NV

Der Anteil des Zusatzes TE NV bezogen auf das Mischgut.

SZ₁₈

.. m²

Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S für normale und besondere Beanspruchungen herstellen.
Mischgut gemäß TL Asphalt–StB 07 und ZTV Asphalt–StB 07 unter Zusatz von Naturasphalt liefern und einbauen.

Einbautemperatur: max. 230 °C

Schichtdicke: 3,5 - 4,0 cm

Bindemittel: 30/45 + 2,2 M.-% TE NV

Der Anteil des Zusatzes TE NV bezogen auf das Mischgut.

SZ₁₈

PSV (51)